



**ISO 9001 CALIDAD**

**ISO 14001 MEDIO AMBIENTE**

**FSC**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO CALABO MIXTO**

DIMENSION 2500 x 1220 mm	Norma	Unidad	Valor											
Espesor del Tablero	EN 315	mm	3	4	5	6	8	10	12	15	18	20	25	30
Capas	-	n°	3	3	3	5	5	5	7	7	7	9	9	11
Densidad	EN 323	Kg/m3	460 +/- 10%											
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	1,45	1,94	2,42	2,91	3,88	4,80	5,75	7,20	8,64	9,65	12,10	14,45
RESISTENCIA FLEXIÓN														
Longitudinal	EN 310	N/mm2	60	35	35	30	36	30	25	25	25	30	30	33
Transversal			15	20	25	20	32	30	30	25	20	35	30	36
ENCOLADO	EN 314		INTERIOR. CLASE 1											
	EN 717-2		E-1 (Baja emisión de formaldehído)											
Humedad Relativa	EN 322	%	8 a 12											
REACCIÓN AL FUEGO	EN13986		D - s2, d0 ≥ 9mm											
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado para ambiente seco.											
TOLERANCIA DIMENSIONAL														
Espesor	EN 315	mm	+ (0,2 + 0,03t) - (0,4 + 0,03t)											
Largo		mm	+/- 3,5 mm.											
Ancho		mm	+/- 3,5 mm.											

**FABRICA Y CENTRAL:**

Apdo. Correos 83  
C/ Jacinto Benavente, 5  
46185 - LA POBLA DE VALLBONA  
VALENCIA - ESPAÑA  
Tel.: (+34) 962 725 313  
Fax: (+34) 962 725 312  
ventas@salimer.com

**DELEGACIÓN BALEARES:**

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)  
07360 - LLOSETA  
MALLORCA  
Tel.: (+34) 971 100 962  
Fax: (+34) 971 514 776  
mallorca@salimer.com

**DELEGACIÓN SILLA**

Avenida Espioca, 4  
46460 - SILLA  
VALENCIA  
Tel.: (+34) 961 110 005  
Fax: (+34) 962 725 312  
comercial@salimer.com

**DELEGACIÓN ALCÀSSER**

Poligono Industrial El Pla  
C/ Garbí, 3  
46290 - ALCÀSSER  
VALENCIA  
Tel.: (+34) 961 110 005  
Fax: (+34) 962 725 312  
comercial@salimer.com