


ISO 9001 CALIDAD
ISO 14001 MEDIO AMBIENTE
FSC
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TABLERO CONTRACHAPADO OKUME EXTERIOR

DIMENSION 2500 x 1220 mm	Norma	Unidad	Valor													
Espesor del Tablero	EN 315	mm	3	5	6	7	8	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Capas	-	n°	3	3	5	5	5	5	7	7	7	9	9	9	11	15
Densidad	EN 323	Kg/m3	520 +- 48													
Peso Superficie	EN 315	Kg/m2	1,68	2,77	3,32	3,70	4,40	5,50	6,60	7,90	9,25	10,98	12,08	13,55	16,26	21,78
RESISTENCIA FLEXIÓN																
Longitudinal	EN 310	N/mm2	35	35	25	18	19	19	21	45	44	48	50	51	46	44
Transversal			20	25	20	10	11	12	12	32	26	39	30	33	36	34
MÓDULO ELASTICIDAD																
Longitudinal	EN 310	N/mm2	-	-		14624	14320	14021	12326	5583	5320	6110	6211	6299	5814	5735
Transversal			-	-		3226	3362	3441	3645	3066	2792	4414	4217	5343	4123	4062
ENCOLADO	EN 314		WBP - Fenólico Clase 3													
Emisión de formaldehido	EN 717-2		E1 - Carb2													
Humedad Relativa	EN 322	%	8 a 12													
REACCIÓN AL FUEGO	EN13986		D - s2, d0 ≥ 9mm													
Clasificación	EN 313-1	tipo	Contrachapado Exterior para ambientes húmedos.													
ENCOLADO			(Tras inmersión durante 24h en agua a 20 +- 3° C)													
Espesor	EN 314-1	mm	3	5	6	7	8	10	12	15	18	20	22	25	30	40
Resistencia al corte		N/mm2	1,1	1,2	1,25	1,34	1,38	1,42	1,36	1,22	1,08	1,53	1,57	1,45	1,7	1,92
Adherencia de las fibras aparentes		%	80	82	82	83	86	88	84	89	75	76	94	78	66	67

FABRICA Y CENTRAL:

Apdo. Correos 83
C/ Jacinto Benavente, 5
46185 - LA POBLA DE VALLBONA
VALENCIA - ESPAÑA
Tel.: (+34) 962 725 313
Fax: (+34) 962 725 312
ventas@salimer.com

DELEGACIÓN BALEARES:

Teixidors, 14 (P.I.Lloseta)
07360 - LLOSETA
MALLORCA
Tel.: (+34) 971 100 962
Fax: (+34) 971 514 776
mallorca@salimer.com

DELEGACIÓN SILLA

Avenida Espioca, 4
46460 - SILLA
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com

DELEGACIÓN ALCÀSSER

Polígono Industrial El Pla
C/ Garbí, 3
46290 - ALCÀSSER
VALENCIA
Tel.: (+34) 961 110 005
Fax: (+34) 962 725 312
comercial@salimer.com